

# LODNÍ TUK

Marine Bootsfett

### POPIS

Vysoce jakostní tuk pro různá mazací místa v loďní oblasti. Snižuje tření a opotřebení. Extrémně dlouhá mazivost. Stabilní konzistence, odolnost vůči stárnutí a účinkům studené a horké vody. Odpuzuje vodu a absolutně odolává slané vodě. Odpovídá specifikaci NATO Marine G460. Stabilní ve vlhkém prostředí a zajišťuje dobré utěsnění. Označení podle DIN 51502: KPF2G-20.

### TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KPF2G-20	DIN 51502
Klasifikační stupeň NLGI	: 2	DIN 51818
Zpevňovadlo	: kalciové mýdlo	
Penetrace	: 265 – 295 1/10 mm	DIN ISO 2137
Bod skápnutí	: > +140 °C	DIN ISO 2176
Separace oleje po 18 hod. při +40 °C	: 0,7 %	DIN 51817
Separace oleje po 7 dnech při +40 °C	: 2,4 %	DIN 51817
Tlak tečení při -20 °C	: < 1400 mbar	DIN 51 805
EMCOR – stupeň koroze	: 0/0	DIN 51802
Koroze na mědi po 18 hod. při +100 °C	: 1 b	DIN 51811
Odolnost vůči vodě	: 0 – 90	DIN 51807 T1
Základový olej	: minerální	
Viskozita při +40 °C	: 100 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Bod vzplanutí	: +232 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -24 °C	DIN ISO 3016

### OBLAST POUŽITÍ

Mnohočetné použití na mazacích místech veškerých plavidel a v loďní oblasti. Také pro venkovní součástky, které jsou vystaveny slané vzdušné vlhkosti a přímému kontaktu s mořskou vodou.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Použít obvyklým způsobem pro tuky. V souladu s předpisy výrobce ložisek. Pro aplikaci tuku je vhodný LIQUI MOLY Ruční mazací lis pro kartuše (obj. č. 5310).

### DOSTUPNÁ BALENÍ

250 g	plastová tuba	Obj. č. 25041 D-F-I-E-GR
250 g	plastová tuba	Obj. č. 25042 GB-DK-N-FIN-S-RUS
400 g	plastová kartuše	Obj. č. 25043 D-F-I-E-GR
400 g	plastová kartuše	Obj. č. 25044 GB-DK-N-FIN-S-RUS

